S-8000 Ure-Top-Kote™

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Super-Krete® Ure-Top-Kote™ es un sellador base agua con copolímeros de acrílico/uretano de emulsión fortificada con ligas cruzadas de uretano para crear un semi-brillo transparente sobre los recubrimientos de Super-Krete y otras superficies en donde se requiere un sellador extra de uso pesado, produciendo una protección transparente. Penetra en el revestimiento de manera tenaz tanto en aplicaciones interiores y exteriores donde el tráfico de vehículos no está permitido.

USOS

Super-Krete Ure-Top-Kote™ es usado como un acabado de protección transparente para aplicaciones sobre cemento Portland, albañilería, madera y superficies de asfalto incluyendo:

Piedra natural
Concreto estampado
Piedra artificial
Pasarelas
Suelos de cocinas, bodegas, garajes
Bloques de concreto
Agregado expuesto
Prefabricados de concreto
Ladrillos
Pisos de concreto
Concreto coloreado
Estuco y yeso

VENTAJAS

Facilidad de aplicación
Semi-brillante
No amarillenta
Resistente a los rayos UVA y a la intemperie
Resistente a los fluidos de los automóviles
Seguro y respetuoso con el medio ambiente
A base de agua para facilitar su aplicación y limpieza
Resistente a muchos productos químicos y a la mayoría de los ácidos
Duradero y resistente
Resistente a las manchas
Resistente a la abrasión
Fácil de limpiar y mantener
Respira
No se ablanda

CSI SECCIONES RELACIONADAS

03 35 00 – Sellado de concreto
09 67 00 – Aplicación de fluidos
09 94 00 – Acabados decorativos
32 01 26.74 – Recubrimientos de concreto

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies que han de ser reparadas ó recubiertas deben estar estructuralmente sólidas. Los daños tales como grietas ó astillados deben ser previamente reparados. La integridad estructural es fundamental para el éxito global de cualquier recubrimiento.
Retire cualquier parte suelta ó materiales contaminados de la zona que se va a reparar. Retirar selladores, agentes de curado, aceites, grasas, etc.

Consulte siempre la especificación S-1 de Super-Krete para las pruebas de superficie, limpieza, preparación y requisitos antes de aplicar Ure-Top-Kote™ .

Nota: Todas las juntas de dilatación deben ser respetadas. Limpiar las juntas de control y expansión o bien marcarlas y abrirlas al finalizar la aplicación. Limpie y trate todas las grietas y astillas de acuerdo con las especificaciones de Super-Krete.

©2012 Comercializadora SKM, S.A. de C.V.
Distribuidor para México
Colonias No. 225 Planta Baja
Colonia Americana
44160 Guadalajara, Jalisco (México)
www.superkrete.com.mx
martincerda@superkrete.com.mx
TEL./FAX.: +52 (33) 3827 2427 CEL (33) 3116 2244
.

Super-Krete Products
The Concrete Overlay Experts™

S-8000 Ure-Top-Kote™

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

APLICACIÓN

No lo diluya. Mezclar bien con un batidor eléctrico ó manualmente antes de la aplicación. Usar rodillo, brocha o rociador.

Norma de aplicación:

1. Aplicar Ure-Top-Kote™ de Super-Krete sobre la superficie ya preparada, no dejar que se encharque. En caso de que se encharque extender rápidamente hasta que se elimine el charco. Dejar que la aplicación se seque completamente antes de una segunda aplicación. Espere dos horas entre cada aplicación.

Nota: Una aplicación será suficiente generalmente cuando el substrato ha sido previamente recubierto con productos Super-Krete. Para aplicaciones más ásperas ó superficies sin recubrimiento pueden requerir dos aplicaciones dependiendo de la porosidad del concreto. Los mejores resultados se logran cuando un operario aplica Ure Top-Kote™ y otro sigue con una escoba de cerdas suaves para esparcir y distribuir el material.

Rendimiento

Ure-Top-Kote™ de Super-Krete cubrirá aproximadamente 300 sq.ft. (28m^2) sobre superficies recubiertas con productos Super-Krete.
Un galon de Ure-Top-Kote™ cubrirá aproximadamente 150-250 sq. ft. (14-23m^2) cuando se aplica sobre superficies porosas y 300 sq. ft. (28m^2) en la segunda mano.

**Los rendimientos pueden variar, estas son sólo aproximaciones, debido a las condiciones del substrato, la porosidad de la superficie y el método de aplicación.*

Tiempo de curado 24 horas

Vida útil 12 meses

Embalaje Unidades de 1 galon / 4 por caja
Cubetas de 5 galones / 36 por palet
Bidones de 55 galones/ 4 por palet

PRECAUCIÓN

Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice siempre guantes de seguridad, la protección ocular adecuada y apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del pulverizado, tanto en interiores como en exteriores. En caso de ingestión, busque atención médica inmediatamente.

LIMITACIONES

Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 ºC y no excedan de 38 ° C. Los productos Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.

GARANTÍA

Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Pórtland y por un aplicador profesional o certificado por Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material únicamente.

NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación.

©2012 Comercializadora SKM, S.A. de C.V.
Distribuidor para México
Colonias No. 225 Planta Baja
Colonia Americana
44160 Guadalajara, Jalisco (México)
www.superkrete.com.mx
martincerda@superkrete.com.mx
TEL./FAX.: +52 (33) 3827 2427 CEL (33) 3116 2244
.

The Concrete Overlay Experts™